

# パーミクロン AG#2 工法

## 対応規格

塗布型ライニング工法 A種・B種


## 特長

1. 刷毛、ローラーを使って施工するため、作業性に優れています。
2. コンクリートに対する接着性に優れています。
3. 耐酸性、耐アルカリ性、耐水性に優れています。

## 標準仕様


A種施工仕様（エポキシ樹脂2回塗布） 設計膜厚0.2mm以上

	使用材料	標準使用量 (kg/m <sup>2</sup> )	適用希釈材 (%)	施工方法	施工間隔 (23°C)
素地調整	パーミクロンCM	0.50～1.00	水道水 (0～5)	コテ、ローラー	24H～7日
プライマー	BOプライマー#1	0.15	BOシンナーE (0～10)	刷毛、ローラー	1H～2日
上塗り①	パーミクロンAG#2	0.17	—	刷毛、ローラー	16H～7日
上塗り②	パーミクロンAG#2	0.17	—	刷毛、ローラー	



B種施工仕様（エポキシ樹脂3回塗布） 設計膜厚0.35mm以上

	使用材料	標準使用量 (kg/m <sup>2</sup> )	適用希釈材 (%)	施工方法	施工間隔 (23°C)
素地調整	パーミクロンCM	0.50～1.00	水道水 (0～5)	コテ、ローラー	24H～7日
プライマー	BOプライマー#1	0.15	BOシンナーE (0～10)	刷毛、ローラー	1H～2日
上塗り①	パーミクロンAG#2	0.17	—	刷毛、ローラー	16H～7日
上塗り②	パーミクロンAG#2	0.17	—	刷毛、ローラー	16H～7日
上塗り③	パーミクロンAG#2	0.17	—	刷毛、ローラー	



※パーミクロンCMは、コンクリート素地の状態により、使用量が変動いたします。

※パーミクロンAG#2の色相は、グレーとオリーブの2色のみとなります。仕上げの色相はどちらでも構いません。