

分析結果報告書


報告書番号：第BA3F000445号
発行日：2023年03月22日

日塗化学 株式会社

様

 日鉄環境株式会社

分析ソリューション事業本部
北九州センター 化学分析室
〒804-0002
福岡県北九州市戸畑区中原先の浜4 6 の8 0
TEL 093-884-1782 FAX 093-871-8728



標 題

プラスチックの耐熱性試験

ご依頼いただきました標題の件につきまして、別紙の通りご報告申し上げます。

尚、本件についてお問い合わせの際は、上記の報告書番号をお伝えください。

分析結果報告書

発行番号：第BA3F000445号

依頼者名 日塗化学株式会社

様



分析ソリューション事業本部 北九州センター

件名 プラスチックの耐熱性試験 の結果を下記のとおり報告します。

No.	試料名	分析項目 単位	I			燃焼時間			燃焼距離			
			耐燃性	$n=1$ S	$n=2$ S	$n=3$ S	$n=1$ mm	$n=2$ mm	$n=3$ mm			
1	B0メジコン#10		不燃性	96	100	96	2	2	1			

分析方法 1 JIS K 6911 熱硬化性プラスチック一般試験方法 5.24 耐燃性 A法